

仕様	当社品番	カラー	非粘着	滑り	追従性	清掃性	参考膜厚	加工温度	耐熱	塗装対象	全体の特徴	用途
PTFE1コート	KP-436-1	ブラック	○	◎	○	○	10~20 μm	60~100℃	※2	天然ゴム ニトリルゴム ウレタンゴム エチレンプロピ レンジエンゴム	滑り目的で実績があります。広い温度範囲で優れた柔軟性を示し、特に寒冷地においても表面にクラックが発生せず、強靱な皮膜が保たれます。特にゴムに対して優れた皮膜を形成します。	◆搬送用ベルト ◆ゴムパッキン ◆吸着パッド ◆ロール
	KP-952-1	クリア	○	◎	○	○	10~20 μm	60~100℃	※2			
	KP-403-1	ブルー	○	◎	○	△	5~15 μm	150℃	※2			
	クアトロ TM	クリア ブラウン	○	○	○	○	10~20 μm	210℃	※2	フッ素ゴム上で成膜する高機能複合コーティング。優れた耐熱性・耐摩耗性を有し、滑り性や表面機能を向上させます。また、熱を逃がしやすい特性により、放熱性向上にも貢献します。	◆耐熱パッキン ◆シール材 ◆フッ素ゴム製品	
無機系	KP-10FIG-2	クリア	◎	×	△	×	20~50 μm	60~80℃	※2	天然ゴム ニトリルゴム ウレタンゴム	骨材あり 塗膜の表面ザラザラ セロハンテープが非常に付きにくいです。	◆ラベラープリンター
	KP-10FFG-2	クリア	◎	×	△	×	20~50 μm	80~150℃	※2	エチレンプロピ レンジエンゴム	骨材無し 塗膜の表面がフラット セロハンテープは簡単に剥がせるが引っ付く。	◆巻き取りロール

※1 上記は参考値であり、規格値ではありません。

※2 基材(ゴム)の耐熱温度になります。