

◎秀 ○優 △可 ×不可

仕様	当社品番	カラー	非粘着	滑り	耐摩耗	参考膜厚	加工温度	耐熱	全体の特徴	用途
PTFE2コート	KP-4618M-2	ブラックメタリック	◎	◎	○	20～50 μ m	380℃	260℃	幅広い用途に使用できる、弊社の最もスタンダードなコーティングです。非粘着性や耐熱性など、フッ素樹脂ならではの優れた特性をバランスよく発揮します。食品機械全般に豊富な実績があり、量産加工、低コストでのご提供が可能です。	◆食品機械全般 ◆シューター ◆ロール
	KP-4614-2	グリーン	◎	◎	○					
	KP-4617-2	グレー	◎	◎	○					
	KP-4692-2	ブラウン	◎	◎	○					
	KP-4618-2	ブラック	◎	◎	○					
FEP2コート	KP-5-2	クリア	◎	◎	○	30～100 μ m	380℃	200℃	コーティング表面の粗さが小さいため、表面品質が重視される金型用途において豊富な実績があります。	◆金型 ◆半導体製品 ◆電子部品
	KP-5GY-2	グレー	◎	◎	○					
	KP-9029-2	クリア	◎	◎	○					
PFA2コート	KP-691-2	グリーン	◎	◎	○	20～50 μ m	380℃	260℃	ゴムに対する非粘着性が良く、ゴム切り刃、金型、ガイドなどに実績があります。	◆ロール ◆ガイド ◆金型 ◆調理器具 ◆ホッパー
	KP-293-2	クリア	◎	◎	○	40～100 μ m				
	KP-401-2	クリア	◎	◎	○					
	KP-30-2	クリア	◎	◎	◎					
PTFE1コート	KP-8318-1	ブラック	△	◎	◎	20～50 μ m	190℃	160℃	加工温度が低く母材に与える熱的影響が少ない事が特徴で、ノンブラストで加工が可能です。	◆シュート ◆ガイド ◆カッター ◆ホッパー
	KP-8317-1	グレー	△	◎	◎	20～40 μ m	280℃	220℃	他の樹脂に比べて硬度が高く耐摩耗用途に実績があります。	◆包装機械 ◆ピストン ◆定盤 ◆ホッパー
	KP-8018-1	ブラック	△	◎	◎					
	KP-8014-1	グリーン	△	◎	◎	20～50 μ m	380℃	260℃	金属密着が高く、耐蒸気用途に実績があります。	◆インクパン ◆純水ポンプ
	KP-8718-1	ブラック	○	◎	○					
	KP-8717-1	グレー	○	◎	○					
	KP-692S-1	ブラック	○	◎	○	10～20 μ m	380℃	260℃	ブラスト処理が不要な1コート仕様の塗料です。	◆刃物、プレート
PFA1コート	KP-8518-1	ブラックメタリック	○	◎	○	20～50 μ m	380℃	260℃	主に半導体部品、耐アルカリ性に実績があります。	◆パントレー ◆半導体部品

- ※1 上記は参考値であり、規格値ではありません。
 ※2 上記の製品は、全て絶縁タイプになります。
 ※3 クリア色はプライマーの色が商品の色となります。